LARPS GROUP s.r.l.
Via Pasubio, 196 - 36010 Zanè (VI) - Italy
Tel. +39 0445 314050 - Fax +39 0445 314121
Reg. Impr., Cod. Fisc. e Part. IVA 03507870248
Cap. Sociale 90.000,00 - R.E.A. n. VI/330941
www.larps.it
info@larps.it

PRIMER 650

Il prodotto

Primer 650 è un preparatore poliuretanico a bassa viscosità mono e bicomponente.

Dove si impiega

Primer 650 è destinato all'utilizzo nell'industria calzaturiera, come pretrattamento di superfici assorbenti e pellami ingrassati destinati all'incollaggio con adesivi poliuretanici.

Per le sue peculiari caratteristiche risulta indicato per trattare: Pelle, Cuoio e rigenerati, Tessuti naturali e sintetici, Materiali porosi in genere.

Come si impiega

Nel caso in cui i materiali da incollare siano substrati molto assorbenti o pellami particolarmente ingrassati si fa precedere l'applicazione dell'adesivo da una prima mano di **Primer 650**, normalmente addizionato con un 3 -4% di reticolante. Attendere 10 - 15 minuti e quindi procedere all'applicazione dell'adesivo poliuretanico.

Per le pelli ingrassate si raccomanda la cardatura tramite spazzola metallica.

Il prodotto secco si presenta inodore, flessibile e resistente all'invecchiamento.

I materiali trattati con **Primer 650** dimostrano una ottima compatibilità con la maggior parte degli adesivi poliuretanici: grazie alla bassa viscosità del preparato si ottiene una perfetta impregnazione dei substrati più difficili, evitando lo sprofondamento dell'adesivo sotto la superficie e aumentando sensibilmente l'efficacia dell'incollaggio.

Confezioni

Latte metalliche da 15 kg netti, da 4 kg netti, Barattoli da 0,85 kg.

Attenzione!! Primer 650 è altamente infiammabile: assicurarsi che gli impianti utilizzati per la movimentazione siano correttamente collegati a terra per evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Stoccaggio e garanzia

Primer 650 deve essere conservato a temperature comprese fra 5°C e 35°C nei suoi contenitori originali ben chiusi, in ambiente ventilato ed evitando l'esposizione diretta a fonti di calore. La stabilità garantita in queste condizioni è di 12 mesi

Caratteristiche Fisiche e Tecniche

Tipo di Test	Metodo	Limiti di Accettazione/U.M.	
Aspetto	Visivo	Fluido trasparente	(*)
Viscosità	LG3000	300 - 400 mPa.s	
Residuo secco	LG2000	21 - 23%	

(*) Valori solamente indicativi

The data contained in this publication, and any technical advice - whether verbal, in writing or by way of trials - are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our product, these data do not relieve customers from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the product for a specific purpose. The application, use and processing of our products, even if made on the basis of our technical advice, are beyond our control and, therefore, entirely under the responsibility of the user. It is the responsibility of the user of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

I dati contenuti in questa pubblicazione, e qualsiasi consiglio tecnico - sia esso verbale, scritto o in seguito a prove – sono basati sulla nostre conoscenze ed esperienze attuali. A causa dei molti fattori che hanno un effetto nei processi applicativi dei nostri prodotti, questi dati non sollevano l'utilizzatore dall'obbligo di verificare la loro validità e di testare l'adeguatezza dei prodotti per gli specifici impieghi, né costituiscono garanzia di specifiche proprietà o specifici risultati. L'applicazione e l'uso dei nostri prodotti, anche se fatti seguendo i nostri consigli tecnici, sono condotti al di fuori del nostro controllo e pertanto sono sotto la completa responsabilità dell'utilizzatore. E' responsabilità dell'utilizzatore dei nostri prodotti assicurarsi che siano rispettati i diritti di terzi e che siano osservati i regolamenti e le leggi in vigore.